

# Sundolitt EPS 035 WDV/WAB/ dm grau

## Produktdatenblatt

02.2021



Die Universal-Dämmplatte ist eine druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS-Hartschaum) mit einer Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$ .

Eingesetzt wird sie bei Außendämmung unter Putz

Qualitätstyp	EPS 035 WDV/WAB dm grau
Güteüberwachung	Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.
Format / Bruttomaß in mm	500 x 1000
Kantenausführung	stumpf
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (EU)	0,034 W/(mK)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ (D)	0,035 W/(mK)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	30 bis 70 nach DIN EN 13163
DIN-Baustoffklasse (DIN 4102)	B1 gemäß DIN 4102
EU-Baustoffklasse (EN 13501-1)	Euroklasse E
Druckspannung $\sigma$ 10%( bei 10 % Stauchung )	$\sigma$ 10% $\geq$ 50 kPa (kN/m <sup>2</sup> )
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; HFCKW-und HFKW-frei
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-BS100-CS(10)50
Entsorgung	Folie über Interseroh unter der Mitglieds-Nr. 29575

Dicken (mm)	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200*
R-Wert (m <sup>2</sup> K/W) (EU)	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76	2,35	2,94	3,53	4,12	4,71	5,29	5,88
R-Wert (m <sup>2</sup> K/W) (D)	0,57	0,86	1,14	1,43	1,71	2,29	2,86	3,43	4,00	4,57	5,14	5,71
U (W/ m <sup>2</sup> xK) (EU)	1,70	1,13	0,85	0,68	0,57	0,43	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,17
U (W/ m <sup>2</sup> xK) (D)	1,75	1,17	0,88	0,70	0,58	0,44	0,35	0,29	0,25	0,22	0,19	0,18
Paketinhalt (500x1000) PL/m <sup>2</sup>	24/12	16/8	12/6	9/4,5	8/4	6/3	4/2	4/2	3/1,5	3/1,5	2/1	2/1

\*weitere Dicken auf Anfrage

WDV	Außendämmung der Wand unter Putz
-----	----------------------------------